

بررسی امکان جانشینی عنصر وانادیوم در موقعیت های کبالت و آهن در فریت کبالت


پروین ایمانی پور، سعید حسنی، امیر سیف الدینی

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد


p.imanipour@stu.yazd.ac.ir

مقدمه

نانو ذرات فریت های اسپینل بویژه فریت کبالت، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن ها از جمله مغناطش اشباع متوسط (۸۰ emu/g)، پسماندزادی مغناطیسی بالا (۵۴۰۰ Oe)، دمای کوری بالا (۵۲۰ °C)، پایداری شیمیایی بالا و سختی مکانیکی توجه پژوهشگران متعددی را به خود جلب کرده است. از فریت کبالت برای کاربردهای پزشکی همچون انتقال هدفمند دارو، هایپرترمیا جهت درمان سرطان، حسگرهای مغناطیسی و روش های تشخیصی پزشکی استفاده می شود. از دیدگاه بلورشناسی در این فریت مکان های A توسط یون های Fe^{3+} اشغال می شوند، در حالی که مکان های B که نشان دهنده موقعیت اکتاهدرال هستند با تعداد برابری از یون های Co^{2+} و Fe^{3+} پر می شوند [۱]. خواص شیمیایی فریت ها بطور مستقیم به ترکیب شیمیایی و توزیع کاتیون ها در موقعیت تتراهدرال و اکتاهدرال بستگی دارد و از این رو حضور یک عنصر سوم به شدت می تواند بر خواص این دسته از نانو ذرات تاثیر گذار باشد [۲]. در این پژوهش امکان جانشینی اتم های وانادیم به جای اتم های کبالت و آهن و همچنین نحوه تاثیر گذاری آن بر روی خواص مغناطیسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



شکل ۱: الف) طیف های حاصل از آنالیز FTIR. ب) الگوهای XRD مربوط به هر سه نمونه سنتز شده.



شکل ۲: الف) تصویر FESEM نمونه $CoFe_2O_4$. ب) حلقه های هیستریزیس هر سه نمونه سنتز شده

جدول ۱: خواص مغناطیسی نمونه های سنتز شده

نمونه	M_s (emu/g)	H_c (Oe)	M_r (emu/g)
$CoFe_2O_4$	۶۵/۵	۸۲۱/۳	۳۳/۹
$Co_{0.75}V_{0.25}Fe_2O_4$	۳۹/۴	۸۰۹/۷	۱۲/۳
$CoFe_{1.75}V_{0.25}O_4$	۶۲/۷	۹۱۳/۶	۲۱/۸

نتیجه گیری

در این پژوهش از روش سل-ژل برای سنتز نمونه های فریت کبالت جایگزینی شده با وانادیوم به جای موقعیت های کبالت و آهن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که هر سه نمونه دارای ساختار مکعبی اسپینلی می باشند. نتایج حاصل از XRD نشان داد که با جانشینی وانادیم به جای آهن اندازه ذرات از ۵۱ به ۱۸ نانومتر کاهش می یابد در حالیکه با جانشینی به جای کبالت فازهای پارامغناطیسی تشکیل شد که افت خواص مغناطیسی را به همراه داشتند.

منابع

[1] Afshari, M., Rohani Isfahani, A.-R., Hasani, S., Davar, F., jahanbini Ardakani, K., "Effect of apple cider vinegar agent on the microstructure, phase evolution, and magnetic properties of $CoFe_2O_4$ magnetic nanoparticles", Applied ceramic technology, 2019.

[۲] ایمانی پور، پ، حسنی، س، سیف الدینی، امیر، مشرقی، علیرضا. بررسی تأثیر همزمان روی و وانادیوم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، ایران، تهران، ۱۳۹۷.

مواد و روش ها

در این مطالعه با هدف بررسی امکان جانشینی اتم های وانادیم به جای اتم های کبالت و آهن نانو ذرات فریت کبالت با دو ترکیب $Co_{1-0.25}V_{0.25}Fe_2O_4$ و $CoFe_{2-0.25}V_{0.25}O_4$ با استفاده از روش سل-ژل تولید شدند. به این منظور از نیترات کبالت آبدار، نیترات آهن آبدار، آمونیوم مونو وانادات، اسید سیتریک و آمونیاک (ساخت شرکت Merck) مورد استفاده قرار گرفتند. نسبت مولی بین نیترات ها و اسید سیتریک ۱:۲ (نسبت نیترات:اسید سیتریک) در نظر گرفته شد که در آب دو بار یونیزه شده در دمای اتاق تحت همزن مغناطیسی، محلول اولیه (سل) تهیه شد و با افزودن آمونیاک به محلول به صورت قطره قطره pH برای مقدار ۶ تنظیم شد. محلول در دمای $80^\circ C$ به مدت ۳ ساعت به ژل قهوه ای رنگ تبدیل شده و به منظور خشک کردن ژل، در دمای $300^\circ C$ به مدت ۲ ساعت حرارت دهی شد و در نهایت پودر حاصل در دمای $800^\circ C$ به مدت ۳ ساعت فرایند بازیخت انجام شد. بررسی فازهای شکل گرفته نمونه های بازیخت شده با آنالیز XRD (توسط دستگاه کمپانی فیلیپس مدل PW1730) با استفاده از لامپ Cu با طول موج 1.5406 \AA در بازه ۲۰ تا 80° درجه انجام شد. همچنین تمامی نانو ذرات تولید شده تحت بررسی FTIR (ساخت شرکت Thermo مدل AVATAR) قرار گرفتند. به منظور بررسی شکل ظاهری و توزیع ذرات آنها از میکروسکوپ FE-SEM (ساخت شرکت TESCAN مدل MIRA III) و برای بررسی خواص مغناطیسی با استفاده از دستگاه VSM (ساخت شرکت مغناطش کوپر) استفاده شده است.

نتایج و بحث

در شکل ۱-الف نتایج مربوط به آنالیز FTIR نمونه های فریت کبالت قبل از فرایند پخت و بعد از آن به همراه طیف های مربوط به دو نمونه $Co_{1-0.25}V_{0.25}Fe_2O_4$ و $CoFe_{2-0.25}V_{0.25}O_4$ ارائه شده اند. پیک های در محدوده $(400-4000 \text{ cm}^{-1})$ نشان می دهد که هر سه نمونه دارای ساختار مولکولی مشابه هستند و پیک $489-593 \text{ cm}^{-1}$ مربوط به اکسیدهای فلزات برای تشکیل مکان های تتراهدرال و اکتاهدرال می باشد [۲]. همانگونه که مشاهده می شود افزودن وانادیوم بر توزیع کاتیونی اثر می گذارد. همچنین الگوی پراش هر سه نمونه در شکل ۱-ب ارائه شده است؛ تشکیل نانو ذرات فریت کبالت (با شماره کارت 022-1086) به خوبی مشاهده می شود. از طرفی با جایگزینی وانادیوم در کبالت، حضور فازهای ثانویه Fe_2O_3 و $FeVO_4$ (به ترتیب با شماره کارت های 96-591-0083 و 00-030-0667) به خوبی تایید می شود که می تواند تاثیر گذاری شعاع یونی وانادیوم بر تغییر توزیع کاتیونی را نشان دهد. با استفاده از رابطه دبی-شرر اندازه بلورکها محاسبه شد که مقادیر آن برای نانو ذرات $CoFe_2O_4$ ، $Co_{0.75}V_{0.25}Fe_2O_4$ و $CoFe_{1.75}V_{0.25}O_4$ به ترتیب ۵۱، ۲۷ و ۱۸ نانومتر به دست آمد که پهن شدگی پیکها در الگوهای پراش نمونه های وانادیم دار موید کوچک تر شدن اندازه بلورکها می باشد. شکل ۲-الف تصویر FE-SEM مربوط به نانو ذرات فریت کبالت را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود اندازه این نانو ذرات بین ۱۶۰-۵۶ نانومتر تغییر می کند. همانطور که در تصویر مشاهده می شود، توزیع ذرات به صورت یکنواخت است و چنانچه بزرگنمایی بیشتری بر روی این ذرات انجام گیرد، نشان می دهد که این ذرات متشکل از ذرات کروی هستند که حاکی از آگلومره شدن آنها می باشد. به منظور بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات تولید شده، نمودارهای هیستریزیس مربوط به آنالیز VSM در شکل ۲-ب نشان داده شده اند که مشخصه های مهم مغناطیسی این نانو ذرات شامل نیروی پسماندزادی مغناطیسی، مغناطش اشباع و مغناطش باقیمانده آنها در جدول ۱ ارائه شده است. همانطور که در جدول ۱ مشاهده می شود با جایگزینی وانادیوم در آهن، خواص مغناطیسی شامل نیروی پسماندزادی مغناطیسی افزایش می یابد و تغییر اندکی در مغناطش اشباع صورت می گیرد. این در حالی است که کاهش شدید مغناطش اشباع با جایگزینی وانادیوم در کبالت را می توان به دلیل وابستگی مغناطش به عوامل بیرونی از جمله شکل گیری فازهای پارامغناطیسی و عوامل ذاتی دیگری مانند توزیع کاتیونی دانست.